FR NOTTE 2200 DIMOUT

Flame Retardant · Acoustic · Thermal / Ignífugo · Acústico · Térmico
Ignifuge · Acoustique · Thermique / Schwer entflammbar · Akustisch · Thermisch



CLASS 1 - CLASSE UNO - M1
100% POLYESTER
300 CM - 354 GR/M2

FR

LIGHT

ACOUSTIC
(αw) 0,70
class C

THERMAL
gtot 0,25

OEKO TEX®
STANDARD 100
21 2010K1763
Aitex

Global Recycled Standard
LICENSE
147674 - GRS

060 005 062 064 063 007 066 008 006 009 020 021 080 040 070

Dimout	Nivel de transparencia	Level of transparency	Niveau de transparence	Transparenzgrad
100% Polyester (27% Recycled)	Composición	Composition	Composition	Zusammensetzung
300 cm (aprox.)	Ancho (aprox.)	Width (approx.)	Largeur (env.)	Breite (ca.)
354 gr/m2 (aprox.)	Peso (aprox.)	Weight (approx.)	Poids (env.)	Gewicht (ca.)
(CLASS 1) UNE EN 1101-13772-13773 **(CLASSE UNO)** UNI 9177-9174-8456 **(M1)** EN 1021 UNE 23727 **NFP** 92-503, 92-504, 92-505, 92-512	Certificaciones ignífugas	Flame retardant certifications	Certifications ignifuges	Feuerhemmende Zertifizierungen
Sound Absortion test UNE EN ISO 354:2004 & 11654:1998 **(αw) 0,70 class C** **American Absortion test** ASTM C423-09a **(NRC) 0,75 (SAA) 0,77** **DB-HR (αmedio) 0,88**	Absorción acústica	Acoustic absorption	Absorption acoustique	Schallabsorption
Thermal comfort product UNE EN 410 - UNE EN ISO 52022-1: 2017 **gtot 0,25**	Confort térmico	Thermal comfort	Confort thermique	Thermischer Komfort
30	Instrucciones de lavado	Washing instructions	Instructions de lavage	Waschanleitung
Colour Fastness UNE EN ISO 105-C06:2010 — **40°** 5 (Good) — **60°** 5 (Good) **Dimensional change** UNE EN ISO 5077:2008 — warp -0 weft -0 — warp -1 weft -1	Resistencia al lavado domestico	Resistance to domestic washing	Résistance au lavage domestique	Beständigkeit gegen Haushaltswäsche

We subject our FR fabrics to testing at independent laboratories in different countries to guarantee that they comply with the standards required. More international certificates (Available on request). Sometemos nuestros tejidos ignífugos a pruebas en laboratorios independientes de distintos países para garantizar que cumplen con las normas exigidas. Más certificados internacionales (disponibles previa solicitud).